

Karta techniczna

FUGGIO piasek

Zastosowanie:

Piasek fugowy przeznaczony do wypełnienia fug.

Kolor: perlo, grigio, nero

Właściwości:

- Wymiar kruszywa: 0 – 2 mm
- Waga: 25 kg
- Sposób pakowania: worek
- Zgodność z normami: PN-EN 13043:2004

Parametry produktu	
Wymiar kruszywa [mm]	0/2
Uziarnienie kruszywa	G 85
Gęstość nasypowa [kg/m ³]	1440

Parametry produktu	
Zawartość pyłów f [%]	f_3
Obecność zanieczyszczeń lekkich, mLPC [%]	$m_{LPC} 0,1$
Jakość pyłów (błkit metylenowy, MB _f)	MB _f 10

Kolory:



perlo



grigio



nero



samun



fraxo



magni

Parametry produktu	ZUŻYCIE [kg/m ²]	WYDAJNOŚĆ [m ² /worek]
UMBRIANO gr. 6 cm	2,52	9,93
UMBRIANO gr. 8 cm	3,20	7,82
LINERO / AVENO	2,40	10,43
SENSO / LA LINIA	3,10	8,07
SENSO GRANDE / LA LINIA LARGO	1,62	15,41
APPIA ANTICA	2,70	9,25
PLATO	2,98	8,38
PAVIMO / NOBLA	4,02	6,22
RITANO	6,52	3,83
MAYORE	0,91	27,38
TORENTI	3,65	6,85
LUNIS / CASAMILO	2,88	8,69
LUNDO / PASTELLA	2,70	9,25
ARTE	10,30	2,43
VECTA	1,85	13,53
BRUK KLASYCZNY	4,02	6,21
NARDO gr. 6 cm	4,01	6,24
NARDO gr. 8 cm	5,35	4,68
BEHATON gr. 6cm	4,06	6,16
BEHATON gr. 8cm	5,41	4,62
PENTER	3,47	7,19
NATURO	6,87	3,64
BELLANO ANTICO	2,81	8,89

Parametry produktu	ZUŻYCIE [kg/m ²]	WYDAJNOŚĆ [m ² /worek]
AIRPAVE PANAMA	0,49	50,65
AIRPAVE MONARO	0,49	50,65
AIRPAVE CASONA	0,49	50,63
AIRPAVE SELVA	0,61	40,70
AIRPAVE SALERO	0,49	50,63
BRADSTONE BLUE LIAS	1,90	13,18
BRADSTONE TRAVERO 60x40	2,44	10,26
BRADSTONE TRAVERO 40x40	2,50	10,01
BRADSTONE TRAVERO 40x20	2,94	8,50
BRADSTONE TRAVERO 20x20	3,24	7,71
BRADSTONE TRAVERO GRANDE 80x40	4,03	6,20
BRADSTONE TRAVERO GRANDE 80x20	3,05	8,21
BRADSTONE OLD TOWN	4,33	5,78
BRADSTONE MILLDALE	3,44	7,26
LUSSO TIVOLI 90x30	0,80	31,22
LUSSO TIVOLI 60x30	0,90	27,78
SOTTILE / SOTTILE DECO 60x60	0,43	58,24
SOTTILE / SOTTILE DECO 60x15	1,07	23,32
ALBERINO 90x25	0,69	36,30
ALBERINO 60x15	1,12	22,28
SVEN 60x25	1,61	15,57
CARAT MONDEGO	0,93	26,76
CARAT	0,85	29,25
LA LINIA płyta tarsowa	0,86	29,09
PICOLA	0,86	29,09
MAYESTO	0,90	27,88
ASTI COLORI / NATURA	0,98	25,43

UWAGI:

- Zapotrzebowanie ilościowe wyliczono dla pełnych wysokości poszczególnych produktów oraz szerokości fugi:
 - 4mm w przypadku kostek i płyt brukowych oraz tarasowych
 - 5mm w przypadku produktów z systemem Pave Lock,
 - minimalne zalecane szerokości fug w przypadku płyt tarsowych Wetcast
- Finalna ilość realnie zużytej fugi może nieznacznie się różnić od powyżej podanych wartości w granicach 5-10%.